

# PSA

WORLD REFINISH PAINTS

# REVOLUTION

## Stucco Metal Universale

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Revolution Stucco Metal Universale è uno stucco di resine poliesteri insature, applicabile su qualsiasi supporto metallico. Presenta buona aderenza al supporto, mancanza di pori, elevata spatolabilità e lunga resistenza allo stoccaggio.

### CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Ottima aderenza.

### DATI TECNICI

|                     |   |
|---------------------|---|
| Natura del prodotto | Resina poliesteri.  |
| Colore              | Grigio.   |
| Confezioni          | 2 Kg (incluso induritore)                                       |
| Peso specifico      | 1750 g/l.   |
| Stoccaggio:         | 12 mesi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. |

### CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE

Pulire bene la superficie, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con A90 (sgrassante antisiliconico) Aggiungere il catalizzatore allo stucco in rapporto alla temperatura ambiente:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 5 - 10 °C         | 3 - 3,5 % |
| 10 - 20 °C        | 2 - 3 %   |
| Maggiore di 20 °C | 1 - 2 %   |

Pot life: 4 - 7 minuti a 20 °C.



Per una opì rasate  
Spessore consigliato: 200 - 900 micron.



Carteggiatura a secco con carta P80, P120, P220.  
Carteggiabile dopo 30 - 35 minuti dall'applicazione.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Essiccazione ad aria     | 20 °C         |
| Intervallo tra le rasate | 6 - 7 minuti. |



**IGIENE E SICUREZZA**  
Per uso professionale.

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)

MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868

www.psa-car.it