

PSA

WORLD REFINISH PAINTS

T80

Trasparente Acrilico 2K HS 2:1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

T80 è una vernice trasparente HS con elevate proprietà meccaniche e antigraffio. Possiede ottima applicabilità, distensione, brillantezza e resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Applicabile su ogni tipo di base opaca, per verniciatura totale o parziali di parti di autoveicoli.

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione;
- Eccellente brillantezza e tenuta;
- Basso V.O.C.

DATI TECNICI

Natura del prodotto	Resina acrilica ossidrilata.
Colore	Trasparente.
Aspetto	Lucido.
Confezioni	1 lt - 5 lt.
Peso specifico	980 ± 20 g/l.
V.O.C.	460 g/l.

CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZIONE



Rapporto di catalisi (in volume):

100 parti di T80+50 parte di **Catalizzatore HS H8**

Extrapido

Ritocchi e per verniciature sotto 18 °C

Rapido

Verniciature tra 15 - 20 °C

Normale

Verniciature tra 18 - 28 °C

Lento

Verniciature sopra 28 °C

Diluizione:

5 - 10 % in volume, con **Diluyente Acrilico DL25**



Ugello pistola a caduta HVLP

1,3 - 1,4mm.

Pressione

2 bar.



Numero di mani

2.

Spessore consigliato

50 - 60 micron.



Essiccazione ad aria 20 °C

Fuori polvere 30 - 40 min.

Maneggiabile 5 - 6 ore.

In profondità 24 ore.



A forno

20 - 30 minuti a 60 °C

Infrarosso

Attendere 8 - 10 min. a basso potenziale.

Essicare 12 - 15 min. a distanza 70 - 80 cm.



IGIENE E SICUREZZA

Solo per uso professionale

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell'idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall'Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)

MAIL info@psa-car.it P.IVA 01087700868

www.psa-car.it