

# PSA

WORLD REFINISH PAINTS

# T90 Trasparente

## Acrilico HS 2:1

www.psa-car.it

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**T90** è un trasparente alto solido conforme al valore limite di 420 g/l in accordo con la legislazione UE per il VOC. Offre una lunga durata, una facile applicazione e buone proprietà di essiccazione. **T90** è adatto per ogni tipo di riparazione.

### CARATTERISTICHE


- facile applicazione
- prestazioni ottimali e risultati eccellenti
- basso V.O.C

### DATI TECNICI

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Natura del prodotto | Resina Acrilica ossidrilata. |
| Colore              | Trasparente.                 |
| Aspetto             | Lucido.                      |
| Confezioni          | 1 lt - 5 lt.                 |
| Peso Specifico      | 980 ± 20 g/l.                |
| V.O.C               | 418 g/l.                     |

### CONSIGLI UTILI PER L' APPLICAZIONE

|  |      |
|--|------|
| Rapporto di catalisi (in volume):                    |      |
| Trasparente <b>T90</b>                               | 100. |
| Catalizzatore <b>HS H9</b>                           | 50.  |
| Diluyente  | 10.  |
| Diluizione:  |      |
| 10 % in volume, con <b>Diluyente Acrilico DL25</b> . |      |



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Ugello pistola a caduta HVLP | 1.4 mm.         |
| Pressione                    | 3.0 - 3.5 bar.  |
| Numero di mani               | 2 mani normali. |
| Spessore consigliato         | 60 - 70 micron. |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Essiccazione ad aria | 8 - 10 ore a 20°C/ 30 minuti a 60°C. |
| A forno infrarosso   | Onda corta : 8 - 10 minuti.          |

### IGIENE E SICUREZZA

Solo per uso professionale

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l' esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione del Cliente a cui spettano la verifica applicativa e la definizione dell' idoneità all' uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti nella specifica applicazione effettuata dall' Utilizzatore.

MAXICAR - PSA GROUP

VIA L. DA VINCI, 21/23 - TEL. 0935 684005 - 85426 - FAX 0935 686228 - 94015 PIAZZA

ARMERINA (EN) MAIL [info@psa-car.it](mailto:info@psa-car.it) P.IVA 01087700868